

# Anwendung und Pflege von Arbeitsplatten

COSENTINO®-KÜCHEN  
ARBEITSPLATTEN. ANWENDUNG UND PFLEGE



## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise zur Nutzung, Wartung und Pflege	4
Regelmäßige Pflege und Wartung	4
Entfernen von hartnäckigen Flecken	4
Hohe Schlagfestigkeit	5
Hitzebeständigkeit	5
Vorsichtsmaßnahmen	5

## Allgemeine Hinweise zur Nutzung, Wartung und Pflege

### Regelmäßige Pflege und Wartung

Aufgrund seiner geringen Porosität ist die Oberfläche von Dekton® widerstandsfähig gegen haushaltsübliche Flecken.

Für die Reinigung von Dekton® empfiehlt Cosentino®, Q-Action® mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch aufzutragen.

Ist dieses Produkt (oder ein ähnliches) nicht verfügbar, verwenden Sie Wasser und neutrale Seife.



→ Dekton® GK07 Ceppo.

### Entfernen von hartnäckigen Flecken

Bei hartnäckigen Flecken, die aufgrund ihrer Dauer oder ihrer Zusammensetzung nicht mit der täglichen Reinigung beseitigt werden können, empfiehlt es sich, die nachstehende Tabelle zu befolgen, in der die möglichen Arten von Flecken und die am besten geeigneten Reinigungsprodukte für ihre Entfernung aufgeführt sind.

Fleckenart	Reinigungsprodukt
Kaffee, Wein	Alkalische Reinigungsmittel, Säure
Kalk, Zementreste, Gips	Säure
Gummi	Fettlöser
Kerzenwachs, Nagellack, Aluminiumspuren, Silikonreste, Tinte	Lösungsmittel
Fett und Öl	Alkalische Reinigungsmittel, Fettlöser
Eiscreme	Alkalische Reinigungsmittel
Flüssigkeiten und organische Rückstände	Konventionelle Reinigungsmittel, Fettlöser
Rost	Salzsäure
Cola, Fruchtsaft	Oxidationsmittel

Zu den säurehaltigen Reinigungsmitteln zählen Produkte mit Säure oder Entkalker, Zu den alkalischen Produktenghören Grundreiniger, Ammoniak usw. Zu den Lösungsmitteln gehören Produkte wie universelle Lösungsmittel, Terpentin (Waschbenzin), Aceton, Alkohol usw. Zu den Oxidationsmitteln gehören Produkte wie Wasserstoffperoxid und Bleichmittel.

### Hohe Schlagfestigkeit

Obwohl Dekton® eine extrem widerstandsfähige Oberfläche hat, sollten Stöße in exponierten Bereichen (Ecken, Kanten, Fasen usw.) vermieden werden.

### Hitzebeständigkeit

Kochgeschirr, wie Bratpfannen, Töpfe, Kasserollen oder Kaffe Zubereiter, können nach Gebrauch direkt auf die Arbeitsfläche gestellt werden.

Auch Elektrogeräte, die Wärme abgeben, können auf die ungeschützte Oberfläche gestellt werden.

Dekton® ist so konzipiert, dass es den Temperaturen haushaltsüblicher Utensilien standhält\*.

→ (\*) Für Dekton® 8 mm muss ein Schutz gegen heiße Gegenstände verwendet werden.

### Vorsichtsmaßnahmen

→ Direkten Kontakt mit Metallteilen von Elektroboilern, Kochplatten oder Backöfen, die bei falscher Montage direkt mit dem Material in Berührung kommen, vermeiden.

→ Direkte Hitzeeinwirkung mit sehr hohen Temperaturen, wie Kamine, Grills usw. vermeiden.

→ Direkten Kontakt mit offener Flamme vermeiden.

→ Bei Dekton® XGloss einen längeren Kontakt mit Industrieobjekten bei sehr hohen Temperaturen vermeiden.

→ Oberfläche nicht polieren.

→ Verwendung von Scheuerschwämmen, Schwämmen aus Metall vermeiden.

→ Direktes Schneiden auf der Oberfläche mit Keramikmessern vermeiden, da diese aus einem Material mit ähnlicher Härte wie die Arbeitsplatte hergestellt sind.

→ Bei Dekton® XGloss das direkte Schneiden auf der Oberfläche vermeiden.

→ Vermeiden Sie, Kochutensilien oder andere Gegenstände auf dunklen Arbeitsplatten aus der XGloss-Kollektion zu schieben oder dagegen zu schlagen.

→ Kontakt mit Flusssäure vermeiden.

→ Die Oberfläche von Dekton® XGloss kann durch Reinigungsmittel, die Säuren, Basen oder Salze wie Natriumsulfid enthalten, beschädigt werden.

→ Das Reiben auf strukturierten Oberflächen mit Gegenständen ähnlicher Härte vermeiden, um eine Beschädigung der Oberfläche (glänzend, schimmernd usw.) zu verhindern.

→ Besuchen Sie die Website [www.cosentino.com](http://www.cosentino.com) für weitere Einzelheiten und allgemeine Unterhaltsreinigung und den Kontakt mit Chemikalien. Die Einwirkung von Chemikalien, die nicht in diesem Dokument oder auf der Website aufgeführt sind, gilt als unsachgemäße Verwendung und schließt Garantieansprüche aus. Cosentino® entspricht dem Council Directive vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Materialien und Gegenstände, die da zu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

## COSENTINO®

Ctra. Baza a Huerca-Overa, km 59 / 04850  
Cantoria - Almeria (Spanien) / Tel.: +34 950 444 175  
info@cosentino.com / www.cosentino.com



→ Diese Zertifikate gelten für  
Dekton® und Silestone®

→ Informationen zu NSF-zertifizierten  
Farben finden Sie auf [www.nsf.org](http://www.nsf.org)

REV. 06 - 11/2023

DRUCKDATUM: NOVEMBER 2023