

Nettoyage et entretien des plans de travail

CUISINES COSENTINO®
PLANS DE TRAVAIL. NETTOYAGE ET ENTRETIEN



Index

Conseils généraux d'utilisation, d'entretien et de nettoyage	4
Nettoyage quotidien et entretien	4
Enlever les taches tenaces	4
Résistance aux chocs	5
Résistance à la chaleur	5
Précautions	5

Conseils généraux d'utilisation, d'entretien et de nettoyage

Nettoyage quotidien et entretien

En raison de sa faible porosité, la surface Dekton® est très résistante aux taches domestiques courantes.

Pour nettoyer la surface Dekton®, Cosentino® recommande l'utilisation de Q-Action® et d'une éponge ou d'une microfibre.

Si ce produit (ou un produit similaire) n'est pas disponible, la meilleure solution consiste à utiliser de l'eau et du savon neutre.



→ Dekton® GK07 Ceppo.

Enlever les taches tenaces

Pour les taches tenaces qui, en raison du temps de stagnation ou de leur composition, ne disparaissent pas avec le nettoyage quotidien, il est recommandé de suivre le tableau ci-dessous, détaillant les types de taches possibles et les produits de nettoyage les plus appropriés pour les éliminer.

Tache	Produit de nettoyage
Café, vin	Détergent alcalin, acide
Chaux, résidu de ciment, plâtre	Acide
Caoutchouc	Dégraissant
Cire de bougie, vernis à ongles, rayures d'aluminium, résidus de silicone, encre	Solvant
Graisses et huiles	Détergent alcalin, dégraissant
Crème glacée	Détergent alcalin
Liquides et résidus organiques	Détergent conventionnel, dégraissant
Rouille	Acide chlorhydrique
Cola, jus de fruits	Oxydant

Comme produits acides de nettoyage, vous pouvez utiliser tout types de produits contenant des acides ou détartrant. Pour les produits alcalins, plutôt des produits de nettoyage de caractère basique, ammoniacque, etc. Pour les solvants, utilisez des produits comme par exemple le dissolvant universel, white-spirit ou essence de térébenthine, acétone, alcool, etc. Et comme oxydant, des produits comme de l'eau oxygénée ou javel diluée.

Résistance aux chocs

Bien que Dekton® soit une surface hautement résistante, les chocs sur certaines parties qui sont plus exposées (coins, arrêtes, biseaux, etc.), sont à éviter.

Résistance à la chaleur

Les récipients tels que poêles, casseroles ou cafetières peuvent être posés sur la surface après leur utilisation, ainsi que les appareils électriques dégagant de la chaleur.

Dekton® est conçu pour supporter les températures des ustensiles domestiques*.

→ (*) Pour le Dekton® en 8 mm d'épaisseur, il est nécessaire d'utiliser des supports de protection pour les objets chauds.

Précautions

→ Évitez le contact direct avec les parties métalliques de grils électriques, de plaques de cuisson ou de fours, qui peuvent rentrer dans la matière en cas de mauvaise utilisation.

→ Évitez les températures élevées provenant de sources directes, telles que les cheminées, les barbecues, etc.

→ Évitez tout contact direct avec une flamme nue.

→ Pour Dekton® XGloss, évitez les contacts longs avec des objets industriels à très haute température.

→ Ne polissez pas la surface.

→ Évitez d'utiliser des tampons à récurer en métal ou ceux contenant des particules abrasives.

→ Évitez de découper directement sur la surface avec un couteau céramique, vu que le plan de travail est composé de céramique, il a une résistance similaire en surface.

→ Pour Dekton® XGloss, ne pas découper directement sur la surface.

→ Quant aux couleurs foncées de la collection XGloss, ne pas glisser ou laisser tomber des accessoires, ou autres objets, sur la surface.

→ Évitez le contact avec l'acide fluorhydrique.

→ La surface Dekton® XGloss peut être endommagée par des produits de nettoyage contenant des acides, des bases ou des sels tels que le sulfure de sodium.

→ Sur les surfaces texturées, éviter le frottement avec des objets de dureté similaire afin d'éviter la dégradation de la surface (brillance, éclat, aspect de la surface, etc.).

→ Visitez le site Web www.cosentino.com pour plus de détails et les méthodes de nettoyage, d'entretien général et d'exposition aux produits chimiques. En cas d'exposition à un produit chimique non répertorié dans ce document ou sur le site Web, il sera considéré comme une utilisation inappropriée et ne sera pas couvert par la garantie. Cosentino® est conforme à la directive du Conseil du 21 décembre 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

COSENTINO®

Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59 / 04850
Cantoria - Almería (Espagne) / Tél.: +34 950 444 175
info@cosentino.com / www.cosentino.com



→ Ces certificats s'appliquent à
Dekton® et Silestone®

→ Trouvez des informations sur les
couleurs certifiées NSF sur www.nsf.org

REV. 06 - 11/2023

DATE D'IMPRESSION : NOVEMBRE 2023